



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 27/11/2015 a 02/12/2015

Cliente: ROYAL PARK SPE EMPREEND.  
Obra: DIVERSOS  
Endereço: AV. DELMAR, 351

Contrato
058898

Certificado N°
005308

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08766

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita 1	PR	INI
				Areia Fina			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006148 2	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	115	28,8
				25/12/15	28		41,5
				25/12/15	28		41,1
00006153 8	3	BLOCO	30/11/15	07/12/15	7	100	28,2
				28/12/15	28		40,9
				28/12/15	28		41,2
00006153 9	3	BLOCO	30/11/15	07/12/15	7	100	30,5
				28/12/15	28		41,6
				28/12/15	28		43,2
00006154 0	3	BLOCO	30/11/15	07/12/15	7	100	30
				28/12/15	28		39,1
				28/12/15	28		40,3
00006154 1	3	BLOCO	30/11/15	07/12/15	7	110	35,2
				28/12/15	28		45,4
				28/12/15	28		46,6
00006154 2	3	BLOCO	30/11/15	07/12/15	7	110	36,4
				28/12/15	28		42,3
				28/12/15	28		40,5
00006154 3	3	BLOCO	30/11/15	07/12/15	7	100	33,8
				28/12/15	28		38,7
				28/12/15	28		39,7
00006154 4	3	52567	30/11/15	07/12/15	7	100	34,4
				28/12/15	28		37,6
				28/12/15	28		38,7
00006154 5	3	BLOCO	30/11/15	07/12/15	7	110	31,5
				28/12/15	28		37,3
				28/12/15	28		39,5
00006154 6	3	BLOCO	30/11/15	07/12/15	7	100	31,5
				28/12/15	28		40,7
				28/12/15	28		38,8
00006154 8	3	BLOCO	30/11/15	07/12/15	7	100	30,9
				28/12/15	28		39,3
				28/12/15	28		42,3
00006155 0	3	BLOCO	30/11/15	07/12/15	7	120	34,4
				28/12/15	28		38,7
				28/12/15	28		41,7
00006155 2	3	BLOCO	30/11/15	07/12/15	7	100	31,5
				28/12/15	28		40,9
				28/12/15	28		42,3
00006155 5	3	BLOCO	30/11/15	07/12/15	7	105	28,7
				28/12/15	28		47,5
				28/12/15	28		46,7
00006156 3	3	BLOCO	30/11/15	07/12/15	7	110	27,6

				28/12/15	28		40,1
				28/12/15	28		40,8
000061608	3	BLOCO	02/12/15	09/12/15	7	120	25,2
				30/12/15	28		47,8
				30/12/15	28		48,6
000061609	3	BLOCO	02/12/15	09/12/15	7	110	35
				30/12/15	28		46,4
				30/12/15	28		46,1
000061611	3	BLOCO	02/12/15	09/12/15	7	100	28
				30/12/15	28		38,1
				30/12/15	28		41,5
000061612	3	BLOCO	02/12/15	09/12/15	7	110	26,5
				30/12/15	28		38,9
				30/12/15	28		38,6
000061621	3	BLOCO	02/12/15	09/12/15	7	110	25,8
				30/12/15	28		46,6
				30/12/15	28		44,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
 RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
 CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto  
 Resp. Técnico  
 CREA - SP 5060340760

Data

18/01/2016