



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 07/12/2015 a 10/12/2015

Cliente: ROYAL PARK SPE EMPREEND.  
Obra: DIVERSOS  
Endereço: AV. DELMAR, 351

Contrato
058898

Certificado N°
005337

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08766

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita 1	PR	INI
				Areia Fina			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006168 4	3	BLOCO	07/12/15	14/12/15	7	110	30
				04/01/16	28		39,8
				04/01/16	28		40,7
00006168 5	3	BLOCO	07/12/15	14/12/15	7	100	31,1
				04/01/16	28		43,6
				04/01/16	28		44,1
00006168 6	3	BLOCO	07/12/15	14/12/15	7	110	29,6
				04/01/16	28		41,3
				04/01/16	28		40,8
00006168 8	3	BLOCO	07/12/15	14/12/15	7	115	31,6
				04/01/16	28		43,1
				04/01/16	28		42
00006168 9	3	BLOCO	07/12/15	14/12/15	7	110	33,7
				04/01/16	28		44,1
				04/01/16	28		45,3
00006169 0	3	BLOCO	07/12/15	14/12/15	7	105	30,1
				04/01/16	28		41,8
				04/01/16	28		39,6
00006169 1	2	BLOCO	07/12/15	14/12/15	7	120	28,5
				04/01/16	28		41,1
00006169 2	3	BLOCO	07/12/15	14/12/15	7	115	29,7
				04/01/16	28		35,7
				04/01/16	28		36,5
00006169 3	3	BLOCO	07/12/15	14/12/15	7	120	33,3
				04/01/16	28		38,9
				04/01/16	28		40,8
00006169 4	3	BLOCO	07/12/15	14/12/15	7	110	25,3
				04/01/16	28		39,4
				04/01/16	28		37,7
00006176 5	3	BLOCO	10/12/15	17/12/15	7	105	30,1
				07/01/16	28		36,1
				07/01/16	28		39,3
00006176 8	3	BLOCO	10/12/15	17/12/15	7	115	28
				07/01/16	28		38,2
				07/01/16	28		36
00006176 9	3	BLOCO	10/12/15	17/12/15	7	120	26,5
				07/01/16	28		35,2
				07/01/16	28		35,3
00006177 0	3	BLOCO	10/12/15	17/12/15	7	100	36,5
				07/01/16	28		39,9
				07/01/16	28		40,6
00006177 1	3	BLOCO	10/12/15	17/12/15	7	115	27,1
				07/01/16	28		35,7

				07/01/16	28		37,3
00006177 2	3	BLOCO	10/12/15	17/12/15	7	110	25,2
				07/01/16	28		38,1
				07/01/16	28		36,6
00006177 4	3	BLOCO	10/12/15	17/12/15	7	100	27,7
				07/01/16	28		36,3
				07/01/16	28		38,7
00006177 5	3	BLOCO	10/12/15	17/12/15	7	110	27,6
				07/01/16	28		38,1
				07/01/16	28		39,8
00006177 7	3	BLOCO	10/12/15	17/12/15	7	120	34,2
				07/01/16	28		40,4
				07/01/16	28		38,6
00006177 8	3	BLOCO	10/12/15	17/12/15	7	120	28,4
				07/01/16	28		38,1
				07/01/16	28		36,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
 RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
 CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto  
 Resp. Técnico  
 CREA - SP 5060340760

Data

18/01/2016