



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/12/2015 a 09/12/2015

Cliente: ROYAL PARK SPE EMPREEND.
Obra: DIVERSOS
Endereço: AV. DELMAR, 351

Contrato
058898

Certificado N°
005343

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08771

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita 1	PR	INI
				Areia Fina			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000061720	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	90	31,5
				06/01/16	28		42,3
				06/01/16	28		43,2
000061721	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	95	30,8
				06/01/16	28		41,7
				06/01/16	28		41,3
000061724	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	100	31,5
				06/01/16	28		41,1
				06/01/16	28		40,5
000061725	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	100	30,3
				06/01/16	28		36,2
				06/01/16	28		36,8
000061726	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	90	29,3
				06/01/16	28		41,4
				06/01/16	28		41,1
000061727	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	105	29,7
				06/01/16	28		39,2
				06/01/16	28		40,4
000061734	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	100	32,4
				06/01/16	28		43
				06/01/16	28		42,3
000061735	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	100	31,9
				06/01/16	28		36
				06/01/16	28		37
000061736	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	90	32,6
				06/01/16	28		38,9
				06/01/16	28		38,2
000061737	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	105	31,6
				06/01/16	28		39,2
				06/01/16	28		36,6
000061738	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	130	28,3
				06/01/16	28		42,3
				06/01/16	28		40,7
000061739	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	100	29,1
				06/01/16	28		40,9
				06/01/16	28		41
000061741	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	100	31
				06/01/16	28		38,4
				06/01/16	28		37,4
000061743	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	105	34,6
				06/01/16	28		43,2
				06/01/16	28		41,9
000061745	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	110	28,7

				06/01/16	28		36,2
				06/01/16	28		36,1
00006174 6	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	105	31,3
				06/01/16	28		42,7
				06/01/16	28		41,2
00006174 7	3	BLOCOS	09/12/15	16/12/15	7	100	26,1
				06/01/16	28		36,1
				06/01/16	28		37,6
00006174 9	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	105	26,8
				06/01/16	28		43,1
				06/01/16	28		42,7
00006175 0	3	BLOCOS	09/12/15	16/12/15	7	110	26,1
				06/01/16	28		39,6
				06/01/16	28		40,2
00006175 1	3	BLOCO	09/12/15	16/12/15	7	105	32,3
				06/01/16	28		41,7
				06/01/16	28		38,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
 RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto
 Resp. Técnico
 CREA - SP 5060340760

Data
18/01/2016