



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/11/2015 a 14/12/2015

Cliente: ROYAL PARK SPE EMPREEND.
Obra: DIVERSOS
Endereço: AV. DELMAR, 351

Contrato
058898

Certificado N°
005378

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08766

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	BLOCO	Miúdo	Graúdo	1	2
				Natural Areia Fina	Brita 1	PR	INI

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000061466	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	100	22,3
				25/12/15	28		36,5
				25/12/15	28		37,6
000061815	3	BLOCO	14/12/15	21/12/15	7	100	31,5
				11/01/16	28		36,4
				11/01/16	28		38,8
000061818	3	BLOCO	14/12/15	21/12/15	7	110	31
				11/01/16	28		38,1
				11/01/16	28		38,6
000061819	3	BLOCO	14/12/15	21/12/15	7	100	33
				11/01/16	28		37,6
				11/01/16	28		37,3
000061820	3	BLOCO	14/12/15	21/12/15	7	120	32,3
				11/01/16	28		36,4
				11/01/16	28		36,2
000061821	3	BLOCO	14/12/15	21/12/15	7	100	32,7
				11/01/16	28		39,7
				11/01/16	28		39,1
000061822	3	BLOCO	14/12/15	21/12/15	7	110	37,4
				11/01/16	28		43,7
				11/01/16	28		43,9
000061823	3	BLOCO	14/12/15	21/12/15	7	100	32,5
				11/01/16	28		36,9
				11/01/16	28		35,8
000061824	3	BLOCO	14/12/15	21/12/15	7	105	33,2
				11/01/16	28		36
				11/01/16	28		36,5
000061826	3	BLOCO	14/12/15	21/12/15	7	110	34,7
				11/01/16	28		37,5
				11/01/16	28		37,9
000061828	2	BLOCO	14/12/15	21/12/15	7	110	37,4
				11/01/16	28		44,3
000061830	3	BLOCO	14/12/15	21/12/15	7	120	32
				11/01/16	28		47,6
				11/01/16	28		44,2
000061833	3	BLOCO	14/12/15	21/12/15	7	120	33,2
				11/01/16	28		37,6
				11/01/16	28		36,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
 RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto
 Resp. Técnico
 CREA - SP 5060340760

Data
18/01/2016