



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/12/2015 a 21/12/2015

Cliente: ROYAL PARK SPE EMPREEND.  
Obra: DIVERSOS  
Endereço: AV. DELMAR, 351

**Contrato**

058898

**Certificado N°**

005404

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08766

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural Areia Fina	Brita 1	PR	INI

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000061947	1	BLOCO	21/12/15	28/12/15	7	100	28,6
000061949	1	BLOCO	21/12/15	28/12/15	7	110	25,3
000061951	1	BLOCO	21/12/15	28/12/15	7	110	26,7
000061952	1	BLOCO	21/12/15	28/12/15	7	110	31,7
000061954	1	BLOCO	21/12/15	28/12/15	7	115	25,4
000061956	1	BLOCO	21/12/15	28/12/15	7	120	27,4
000061957	1	BLOCO	21/12/15	28/12/15	7	105	33
000061958	1	BLOCO	21/12/15	28/12/15	7	110	28,8
000061960	1	BLOCO	21/12/15	28/12/15	7	115	29,2
000061963	1	BLOCO	21/12/15	28/12/15	7	100	28,3
000061964	1	BLOCO	21/12/15	28/12/15	7	115	31,5
000061965	1	BLOCO	21/12/15	28/12/15	7	110	26,2
000061966	1	BLOCO	21/12/15	28/12/15	7	110	28,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto  
Resp. Técnico  
CREA - SP 5060340760

Data
18/01/2016