



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/06/2016 a 17/06/2016

Cliente: CONDOMINIO DO EDIFICIO JU
Obra: ED. JUAN FERNANDES
Endereço: RUA CARLOS NICOLETTI MADEIRA, 120

Contrato

AC6933

Certificado N°

057424

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13527

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007499 4	2	LAJE	17/06/16	15/07/16	28	120	37,9
				15/07/16	28		36
00007499 5	2	LAJE	17/06/16	15/07/16	28	120	41,3
				15/07/16	28		38,9
00007499 6	2	LAJE	17/06/16	15/07/16	28	120	37,2
				15/07/16	28		33,7
00007499 7	2	LAJE	17/06/16	15/07/16	28	130	39,4
				15/07/16	28		35,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/07/2016