



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/05/2016 a 06/05/2016

Cliente: SAHLIAH ENGENHARIA, CONST  
Obra: 45 - REIS MAGOS - 139/2015  
Endereço: FAZENDA DALCOL - RODOVIA ES-264 (RUA PUT

**Contrato**

AC7020

**Certificado N°**

056720

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:11796

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado      |        | Aditivo |   |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|--------|---------|---|
|           |                 |                 |                    | Miúdo         | Graúdo | 1       | 2 |
| 15,0      | CPIII-40<br>RS  | 100+/-20        | FD. DE CAIXA       | Natural       | Brita  |         |   |
|           |                 |                 |                    | Areia<br>Medi | 0,1    |         |   |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000074281   | 2         | FD. DE CAIXA             | 06/05/16      | 03/06/16     | 28           | 120             | 32,8              |
|             |           |                          |               | 03/06/16     | 28           |                 | 30,2              |
| 000074293   | 2         | FUNDO DE CAIXA           | 06/05/16      | 03/06/16     | 28           | 120             | 32,7              |
|             |           |                          |               | 03/06/16     | 28           |                 | 30,4              |

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/06/2017