



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/09/2016 a 29/09/2016

Cliente: SAHLIAH ENGENHARIA, CONST
Obra: 45 - REIS MAGOS - 139/2015
Endereço: FAZENDA DALCOL - RODOVIA ES-264 (RUA PUT

Contrato

AC7020

Certificado N°

058821

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14891

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS	80+/-20	CANAL	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000076475	2	CANAL	29/09/16	27/10/16 27/10/16	28 28	100	29,9 32,5
000076478	2	CANAL	29/09/16	27/10/16 27/10/16	28 28	105	29,0 30,2
000076480	2	CANAL	29/09/16	27/10/16 27/10/16	28 28	95	32,0 32,7
000076481	2	CANAL	29/09/16	27/10/16 27/10/16	28 28	110	27,5 26,8
000076482	2	CANAL	29/09/16	27/10/16 27/10/16	28 28	100	33,6 33,5
000076485	2	CANAL	29/09/16	27/10/16 27/10/16	28 28	105	31,5 31,5
000076486	2	CANAL	29/09/16	27/10/16 27/10/16	28 28	90	26,8 27,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/06/2017