



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/06/2017 a 08/06/2017

Cliente: SAHLIAH ENGENHARIA, CONST
Obra: 45 - REIS MAGOS - 139/2015
Endereço: FAZENDA DALCOL - RODOVIA ES-264 (RUA PUT

Contrato

AC7020

Certificado N°

062696

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15162

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS	120+/-20	FD. DE CX .AGUA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000137	2	FD. DE CX .AGUA	08/06/17	06/07/17	28	130	32,3
				06/07/17	28		28,8
000000138	2	FD. DE CX. DE AGUA	08/06/17	06/07/17	28	120	34,0
				06/07/17	28		32,3
000000143	2	FD. DE CAIXA	08/06/17	06/07/17	28	130	27,0
				06/07/17	28		29,0
000000144	2	FD. DE CX. DE AGUA	08/06/17	06/07/17	28	130	30,2
				06/07/17	28		30,5
000000147	2	FD. DE CX. DE AGUA	08/06/17	06/07/17	28	140	31,4
				06/07/17	28		30,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/07/2017