



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/01/2016 a 14/01/2016

Cliente: OCTO SERVICE LTDA - EPP  
Obra: REVITALIZACAO DA ORLA CENTRAL  
Endereço: AV. BEIRA MAR, S/Nº

**Contrato**

059873

**Certificado Nº**

054729

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13691

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	MURO DE ARRIMO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00002136 1	2	MURO DE ARRIMO	14/01/16	11/02/16	28	110	42,2
				11/02/16	28		41,3
00002136 2	2	MURO DE ARRIMO	14/01/16	11/02/16	28	120	42,9
				11/02/16	28		43,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705  
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES  
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

30/03/2016