



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/05/2016 a 10/05/2016

Cliente: CONSTRUTORA BAZZE S.A.  
Obra: DIVERSOS  
Endereço: RUA SERRA DA CANASTRA, 12

**Contrato**

060566

**Certificado N°**

006102

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08869

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPII-E-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PR	INIBI
				Areia Fina	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00015912 3	1	LAJE	10/05/16	17/05/16	7	135	29,1
00015912 4	1	LAJE	10/05/16	17/05/16	7	140	32,7
00015912 6	1	LAJE	10/05/16	17/05/16	7	160	28,1
00015912 7	1	LAJE	10/05/16	17/05/16	7	160	25,4
00015912 8	1	LAJE	10/05/16	17/05/16	7	155	25,7
00015913 0	1	LAJE	10/05/16	17/05/16	7	165	29,6
00015913 2	1	LAJE	10/05/16	17/05/16	7	155	31
00015913 3	1	LAJE	10/05/16	17/05/16	7	140	30,7
00015913 5	1	LAJE	10/05/16	17/05/16	7	165	29,5
00015913 6	1	LAJE	10/05/16	17/05/16	7	170	26,1
00015913 8	1	LAJE	10/05/16	17/05/16	7	160	28,9
00015913 9	1	LAJE	10/05/16	17/05/16	7	145	27,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763  
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP  
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto  
Resp. Técnico  
CREA - SP 5060340760

Data
02/06/2016