Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/08/2016 a 02/08/2016

Cliente: CONDOMINIO DO EDIFICIO RE
Obra: 01 LAJE COBERTURA DO COND DO EDIFICIO RESIDENCIAL
Endereço: RUA AL SAN RAFAEL, S/Nº - QUADRA 06 - LO

Contrato	Certificado Nº
060913	057973

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14255 Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS NASSAU	130+/-20	PAREDE E TAMPA CX D'AGUA	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000043415	2	PAREDE E TAMPA CX D'AGUA	02/08/16	30/08/16	28	105	32,2
				30/08/16	28		32,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
29/09/2016