



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/08/2018 a 15/08/2018

Cliente: EPM ENGENHARIA DE INSPECA
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA DAS CAMELIAS, QD 28 LT 15

Contrato

074950

Certificado N°

048498

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:09889

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	90+/-10	BLOCO	Natural	Brita	PN	PL
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005442	2	BLOCO	06/08/18	10/08/18 03/09/18	04 28	100	34,1 37,8
000005447	2	BLOCOS	09/08/18	06/09/18 06/09/18	28 28	100	51,5 50,8
000005461	2	BLOCOS	10/08/18	07/09/18 07/09/18	28 28	80	37,7 35,8
000005469	2	BLOCOS	15/08/18	12/09/18 12/09/18	28 28	80	45,7 44,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)27736538
ESTRADA PROJETADA S/N - IMBOASSICA - MACAE - RJ
CGC 27.364.421/0004-09 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

24/09/2018