



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/05/2016 a 31/05/2016

Cliente: MAR DE CAMBURI EMPREENDI
Obra: MIRADOR CAMBURI
Endereço: AV DANTE MICHELINE, 4501 CEI 51.234.588

Contrato

AC7080

Certificado N°

057176

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13393

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	230+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000074603	2	ESTACA	31/05/16	28/06/16	28	270	53
				28/06/16	28		51,6
000074604	2	ESTACA	31/05/16	28/06/16	28	270	50,4
				28/06/16	28		49,7
000074609	2	ESTACA	31/05/16	28/06/16	28	260	48,1
				28/06/16	28		49,8
000074614	2	ESTACA	31/05/16	28/06/16	28	270	49,9
				28/06/16	28		49,1
000074617	2	ESTACA	31/05/16	28/06/16	28	260	51
				28/06/16	28		52,1
000074623	2	ESTACA	31/05/16	28/06/16	28	270	49,8
				28/06/16	28		48,8
000074636	2	ESTACA	31/05/16	28/06/16	28	270	49,5
				28/06/16	28		50,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/07/2016