



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/01/2017 a 17/01/2017

Cliente: AGUIAR DE PAULA SPE 1 CON  
Obra: RESIDENCIAL CALIFORNIA  
Endereço: AV OCEANICA, 1743 - PROXIMO PIZZARIA FRE

**Contrato**

063971

**Certificado N°**

060173

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15028

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000044636	4	BLOCO	17/01/17	24/01/17	07	110	31,3
				24/01/17	07		31,5
				14/02/17	28		35,8
				14/02/17	28		36,3
000044638	3	BLOCO	17/01/17	24/01/17	07	100	36,0
				24/01/17	07		33,5
				14/02/17	28		36,4
000044639	3	BLOCO	17/01/17	24/01/17	07	110	30,4
				24/01/17	07		28,7
				14/02/17	28		35,2
000044641	4	BLOCO	17/01/17	24/01/17	07	115	30,9
				24/01/17	07		29,8
				14/02/17	28		36,3
				14/02/17	28		39,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Eivaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

21/03/2017