



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/03/2017 a 28/03/2017

Cliente: AGUIAR DE PAULA SPE 1 CON  
Obra: RESIDENCIAL CALIFORNIA  
Endereço: AV OCEANICA, 1743 - PROXIMO PIZZARIA FRE

**Contrato**

063971

**Certificado N°**

061155

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15216

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	1ª LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000045160	3	1ª LAJE	28/03/17	03/04/17	06	115	24,2
				25/04/17	28		37,1
				25/04/17	28		37,9
000045161	3	1ª LAJE	28/03/17	03/04/17	06	115	25,3
				25/04/17	28		37,6
				25/04/17	28		41,1
000045162	3		28/03/17	03/04/17	06	110	24,3
				25/04/17	28		35,5
				25/04/17	28		37,1
000045163	3	1ª LAJE	28/03/17	03/04/17	06	115	21,4
				25/04/17	28		35,5
				25/04/17	28		36,8
000045165	3	1ª LAJE	28/03/17	03/04/17	06	110	24,7
				25/04/17	28		37,1
				25/04/17	28		36,0
000045166	3	LAJE	28/03/17	03/04/17	06	100	24,5
				25/04/17	28		38,9
				25/04/17	28		40,0
000045167	2	LAJE	28/03/17	25/04/17	28	115	40,0
				25/04/17	28		38,5
000045168	3	1ª LAJE	28/03/17	03/04/17	06	110	23,6
				25/04/17	28		38,2
				25/04/17	28		38,6
000045169	3	1ª LAJE	28/03/17	03/04/17	06	100	18,8
				25/04/17	28		36,8
				25/04/17	28		36,2
000045170	3	1ª LAJE	28/03/17	03/04/17	06	100	26,4
				25/04/17	28		39,8
				25/04/17	28		40,1
000045171	3	1ª LAJE	28/03/17	03/04/17	06	110	22,0
				25/04/17	28		41,1
				25/04/17	28		42,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

12/06/2017