



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/05/2017 a 05/05/2017

Cliente: AGUIAR DE PAULA SPE 1 CON  
Obra: RESIDENCIAL CALIFORNIA  
Endereço: AV OCEANICA, 1743 - PROXIMO PIZZARIA FRE

**Contrato**

063971

**Certificado N°**

062154

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	PAREDE ESCADA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000045483	2	PAREDE ESCADA	05/05/17	02/06/17	28	110	36,3
				02/06/17	28		38,7
000045486	2	LAJE	05/05/17	02/06/17	28	105	41,5
				02/06/17	28		38,9
000045489	2	LAJE	05/05/17	02/06/17	28	110	39,3
				02/06/17	28		39,8
000045490	2	LAJE	05/05/17	02/06/17	28	115	35,4
				02/06/17	28		38,2
000045492	2	LAJE	05/05/17	02/06/17	28	120	39,0
				02/06/17	28		34,1
000045494	2	LAJE	05/05/17	02/06/17	28	100	35,1
				02/06/17	28		35,1
000045496	2	LAJE	05/05/17	02/06/17	28	105	35,0
				02/06/17	28		37,9
000045497	2	LAJE	05/05/17	02/06/17	28	120	35,1
				02/06/17	28		35,3
000045498	2	LAJE	05/05/17	02/06/17	28	110	35,1
				02/06/17	28		35,6
000045500	2	LAJE	05/05/17	02/06/17	28	105	38,6
				02/06/17	28		37,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

12/06/2017