



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/06/2017 a 07/06/2017

Cliente: AGUIAR DE PAULA SPE 1 CON
Obra: RESIDENCIAL CALIFORNIA
Endereço: AV OCEANICA, 1743 - PROXIMO PIZZARIA FRE

Contrato

063971

Certificado N°

062317

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000045769	3	LAJE	07/06/17	14/06/17	07	110	32,9
				05/07/17	28		41,4
				05/07/17	28		42,7
000045771	3	PILARES	07/06/17	14/06/17	07	100	33,6
				05/07/17	28		38,5
				05/07/17	28		41,0
000045772	3	LAJE	07/06/17	14/06/17	07	100	30,7
				05/07/17	28		38,9
				05/07/17	28		36,6
000045773	3	LAJE	07/06/17	14/06/17	07	110	27,8
				05/07/17	28		37,8
				05/07/17	28		37,9
000045774	3	LAJE	07/06/17	14/06/17	07	105	30,5
				05/07/17	28		41,4
				05/07/17	28		39,5
000045775	3	LAJE	07/06/17	14/06/17	07	115	30,1
				05/07/17	28		38,9
				05/07/17	28		36,7
000045777	3	LAJE	07/06/17	14/06/17	07	100	32,6
				05/07/17	28		38,2
				05/07/17	28		36,8
000045778	3	LAJE	07/06/17	14/06/17	07	120	27,4
				05/07/17	28		36,6
				05/07/17	28		35,5
000045779	3	LAJE	07/06/17	14/06/17	07	105	27,3
				05/07/17	28		36,0
				05/07/17	28		35,2
000045780	3	LAJE	07/06/17	14/06/17	07	115	28,4
				05/07/17	28		36,9
				05/07/17	28		35,1
000045781	3	LAJE	07/06/17	14/06/17	07	100	23,2
				05/07/17	28		36,1
				05/07/17	28		33,9
000045784	3	LAJE	07/06/17	14/06/17	07	120	27,2
				05/07/17	28		36,2
				05/07/17	28		35,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
29/08/2017