



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/07/2017 a 11/07/2017

Cliente: AGUIAR DE PAULA SPE 1 CON  
Obra: RESIDENCIAL CALIFORNIA  
Endereço: AV OCEANICA, 1743 - PROXIMO PIZZARIA FRE

**Contrato**

063971

**Certificado N°**

062828

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15308

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000046129	3	LAJE	11/07/17	18/07/17	07	110	24,8
				08/08/17	28		39,6
				08/08/17	28		39,4
000046130	3	LAJE	11/07/17	18/07/17	07	120	23,3
				08/08/17	28		36,9
				08/08/17	28		35,2
000046131	3	LAJE	11/07/17	18/07/17	07	105	26,2
				08/08/17	28		36,1
				08/08/17	28		35,3
000046132	3	LAJE	11/07/17	18/07/17	07	120	23,8
				08/08/17	28		36,1
				08/08/17	28		36,2
000046133	3	LAJE	11/07/17	18/07/17	07	110	21,7
				08/08/17	28		35,6
				08/08/17	28		35,9
000046135	3	LAJE	11/07/17	18/07/17	07	115	24,9
				08/08/17	28		40,1
				08/08/17	28		37,6
000046136	3	LAJE	11/07/17	18/07/17	07	105	23,1
				08/08/17	28		35,3
				08/08/17	28		36,5
000046137	3	LAJE	11/07/17	18/07/17	07	110	23,8
				08/08/17	28		37,4
				08/08/17	28		38,6
000046138	3	LAJE	11/07/17	18/07/17	07	120	23,2
				08/08/17	28		35,0
				08/08/17	28		35,2
000046139	3	LAJE	11/07/17	18/07/17	07	120	24,0
				08/08/17	28		37,2
				08/08/17	28		38,8
000046142	3	LAJE	11/07/17	18/07/17	07	115	23,4
				08/08/17	28		39,4
				08/08/17	28		37,0
000046143	3	LAJE	11/07/17	18/07/17	07	120	23,5
				08/08/17	28		36,3
				08/08/17	28		38,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
29/08/2017