



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/08/2017 a 28/08/2017

Cliente: AGUIAR DE PAULA SPE 1 CON
Obra: RESIDENCIAL CALIFORNIA
Endereço: AV OCEANICA, 1743 - PROXIMO PIZZARIA FRE

Contrato
063971

Certificado N°
063333

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000046490	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	110	29,7
				25/09/17	28		37,0
				25/09/17	28		36,1
000046492	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	105	21,4
				25/09/17	28		36,4
				25/09/17	28		36,6
000046493	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	120	27,0
				25/09/17	28		35,0
				25/09/17	28		38,1
000046494	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	115	25,6
				25/09/17	28		35,0
				25/09/17	28		35,9
000046495	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	115	20,4
				25/09/17	28		36,4
				25/09/17	28		36,5
000046496	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	120	23,8
				25/09/17	28		40,5
				25/09/17	28		37,3
000046497	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	110	24,6
				25/09/17	28		36,0
				25/09/17	28		37,7
000046498	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	120	24,8
				25/09/17	28		38,6
				25/09/17	28		38,0
000046500	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	115	25,1
				25/09/17	28		39,9
				25/09/17	28		37,3
000046502	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	120	22,1
				25/09/17	28		35,5
				25/09/17	28		37,8
000046503	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	110	23,0
				25/09/17	28		35,0
				25/09/17	28		37,4
000046504	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	110	23,2
				25/09/17	28		37,2
				25/09/17	28		35,1
000046507	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	115	23,0
				25/09/17	28		38,0
				25/09/17	28		38,9
000046508	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	120	22,8
				25/09/17	28		35,3
				25/09/17	28		33,6
000046509	3	LAJE	28/08/17	05/09/17	08	120	20,1
				25/09/17	28		38,9
				25/09/17	28		38,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
27/03/2018