



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/09/2017 a 22/09/2017

Cliente: AGUIAR DE PAULA SPE 1 CON
Obra: RESIDENCIAL CALIFORNIA
Endereço: AV OCEANICA, 1743 - PROXIMO PIZZARIA FRE

Contrato

063971

Certificado N°

063609

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000046661	3	LAJE	22/09/17	28/09/17	06	110	23,3
				20/10/17	28		40,3
				20/10/17	28		43,3
000046663	3	LAJE	22/09/17	28/09/17	06	110	23,5
				20/10/17	28		43,1
				20/10/17	28		42,4
000046664	3	LAJE	22/09/17	28/09/17	06	120	23,0
				20/10/17	28		36,7
				20/10/17	28		36,1
000046665	3	LAJE	22/09/17	28/09/17	06	105	21,6
				20/10/17	28		36,5
				20/10/17	28		35,1
000046666	3	LAJE	22/09/17	28/09/17	06	115	22,3
				20/10/17	28		39,3
				20/10/17	28		42,3
000046667	3	LAJE	22/09/17	28/09/17	06	110	21,8
				20/10/17	28		39,3
				20/10/17	28		37,9
000046669	3	LAJE	22/09/17	28/09/17	06	105	22,3
				20/10/17	28		35,5
				20/10/17	28		38,0
000046671	3	LAJE	22/09/17	28/09/17	06	120	22,8
				20/10/17	28		41,9
				20/10/17	28		43,2
000046672	3	LAJE	22/09/17	28/09/17	06	115	25,6
				20/10/17	28		39,7
				20/10/17	28		42,4
000046673	3	LAJE	22/09/17	28/09/17	06	120	23,2
				20/10/17	28		44,1
				20/10/17	28		43,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/12/2017