



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/10/2017 a 31/10/2017

Cliente: AGUIAR DE PAULA SPE 1 CON
Obra: RESIDENCIAL CALIFORNIA
Endereço: AV OCEANICA, 1743 - PROXIMO PIZZARIA FRE

Contrato

063971

Certificado N°

064036

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000046856	3	LAJE	31/10/17	07/11/17	07	115	28,2
				28/11/17	28		36,3
				28/11/17	28		36,4
000046857	3	LAJE	31/10/17	07/11/17	07	120	29,4
				28/11/17	28		40,0
				28/11/17	28		40,2
000046858	3	LAJE	31/10/17	07/11/17	07	110	29,2
				28/11/17	28		37,8
				28/11/17	28		41,3
000046859	3	LAJE	31/10/17	07/11/17	07	110	30,0
				28/11/17	28		43,2
				28/11/17	28		42,2
000046860	3	LAJE	31/10/17	07/11/17	07	120	24,2
				28/11/17	28		36,4
				28/11/17	28		38,4
000046861	1	LAJE	31/10/17	07/11/17	07	115	28,4
000046862	3	LAJE	31/10/17	07/11/17	07	120	27,6
				28/11/17	28		39,4
				28/11/17	28		40,2
000046863	3	LAJE	31/10/17	07/11/17	07	110	24,8
				28/11/17	28		41,0
				28/11/17	28		40,1
000046864	3	LAJE	31/10/17	07/11/17	07	120	24,7
				28/11/17	28		39,5
				28/11/17	28		40,2
000046866	2	LAJE	31/10/17	07/11/17	07	115	24,3
				28/11/17	28		35,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

17/01/2018