



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 12/12/2017 a 12/12/2017

Cliente: AGUIAR DE PAULA SPE 1 CON
Obra: RESIDENCIAL CALIFORNIA
Endereço: AV OCEANICA, 1743 - PROXIMO PIZZARIA FRE

Contrato

063971

Certificado N°

064464

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15213

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000223	3	LAJE	12/12/17	19/12/17	07	140	35,1
				09/01/18	28		44,4
				09/01/18	28		43,2
000000224	3	LAJE	12/12/17	19/12/17	07	160	30,4
				09/01/18	28		41,3
				09/01/18	28		43,0
000000225	3	LAJE	12/12/17	19/12/17	07	140	26,0
				09/01/18	28		39,9
				09/01/18	28		40,1
000000227	3	LAJE	12/12/17	19/12/17	07	150	31,8
				09/01/18	28		41,3
				09/01/18	28		41,0
000000228	3	LAJE	12/12/17	19/12/17	07	160	28,4
				09/01/18	28		45,7
				09/01/18	28		42,8
000000229	3	LAJE	12/12/17	19/12/17	07	130	31,5
				09/01/18	28		44,2
				09/01/18	28		43,5
000000230	3	LAJE	12/12/17	19/12/17	07	135	30,2
				09/01/18	28		42,5
				09/01/18	28		42,1
000000232	3	LAJE	12/12/17	19/12/17	07	135	29,7
				09/01/18	28		40,9
				09/01/18	28		42,2
000000233	3	LAJE	12/12/17	19/12/17	07	140	31,1
				09/01/18	28		41,8
				09/01/18	28		43,0
000000234	3	LAJE	12/12/17	19/12/17	07	150	31,5
				09/01/18	28		43,7
				09/01/18	28		45,0
000000237	3	LAJE ESCADA	12/12/17	19/12/17	07	150	30,1
				09/01/18	28		45,2
				09/01/18	28		48,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/03/2018