



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/01/2018 a 31/01/2018

Cliente: AGUIAR DE PAULA SPE 1 CON
Obra: RESIDENCIAL CALIFORNIA
Endereço: AV OCEANICA, 1743 - PROXIMO PIZZARIA FRE

Contrato

063971

Certificado N°

064913

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000482	3	LAJE	31/01/18	07/02/18	7	125	27,0
				28/02/18	28		38,1
				28/02/18	28		39,5
000000483	3	LAJE	31/01/18	07/02/18	7	140	25,3
				28/02/18	28		37,8
				28/02/18	28		35,5
000000484	3	LAJE	31/01/18	07/02/18	7	130	24,8
				28/02/18	28		35,4
				28/02/18	28		36,8
000000485	3	LAJE	31/01/18	07/02/18	7	140	27,0
				28/02/18	28		39,0
				28/02/18	28		39,9
000000486	3	LAJE	31/01/18	07/02/18	7	140	28,3
				28/02/18	28		40,3
				28/02/18	28		40,2
000000487	1	LAJE	31/01/18	07/02/18	7	130	26,7
000000488	3	LAJE	31/01/18	07/02/18	7	135	27,1
				28/02/18	28		44,9
				28/02/18	28		44,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/06/2018