



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/03/2018 a 06/03/2018

Cliente: AGUIAR DE PAULA SPE 1 CON
Obra: RESIDENCIAL CALIFORNIA
Endereço: AV OCEANICA, 1743 - PROXIMO PIZZARIA FRE

Contrato

063971

Certificado N°

065261

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15213

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000632	1	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	130	29,4
000000633	3	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	140	33,0
				03/04/18	28		54,8
				03/04/18	28		55,6
000000635	3	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	130	24,3
				03/04/18	28		39,9
				03/04/18	28		38,5
000000636	3	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	135	24,3
				03/04/18	28		42,0
				03/04/18	28		41,7
000000638	3	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	140	32,7
				03/04/18	28		41,8
				03/04/18	28		44,1
000000639	3	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	140	26,4
				03/04/18	28		49,0
				03/04/18	28		51,8
000000645	3	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	135	29,4
				03/04/18	28		51,8
				03/04/18	28		54,3
000000646	3	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	130	29,2
				03/04/18	28		38,4
				03/04/18	28		44,1
000000647	1	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	140	32,2
000000652	3	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	140	29,9
				03/04/18	28		43,0
				03/04/18	28		44,5
000000654	3	LAJE	06/03/18	13/03/18	7	125	30,1
				03/04/18	28		48,5
				03/04/18	28		46,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/06/2018