



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/03/2018 a 29/03/2018

Cliente: AGUIAR DE PAULA SPE 1 CON
Obra: RESIDENCIAL CALIFORNIA
Endereço: AV OCEANICA, 1743 - PROXIMO PIZZARIA FRE

Contrato

063971

Certificado N°

065520

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15686

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000825	3	LAJE	29/03/18	06/04/18	08	145	37,6
				26/04/18	28		41,6
				26/04/18	28		39,3
000000827	3	LAJE	29/03/18	06/04/18	08	160	35,4
				26/04/18	28		43,7
				26/04/18	28		41,5
000000828	3	LAJE	29/03/18	06/04/18	08	150	38,2
				26/04/18	28		47,4
				26/04/18	28		49,0
000000829	3	LAJE	29/03/18	06/04/18	08	145	29,8
				26/04/18	28		40,5
				26/04/18	28		41,6
000000830	3	LAJE	29/03/18	06/04/18	08	155	33,2
				26/04/18	28		47,9
				26/04/18	28		48,3
000000832	3	LAJE	29/03/18	06/04/18	08	140	30,5
				26/04/18	28		41,0
				26/04/18	28		40,0
000000833	3	LAJE	29/03/18	06/04/18	08	160	33,9
				26/04/18	28		41,8
				26/04/18	28		42,7
000000834	3	LAJE	29/03/18	06/04/18	08	160	32,9
				26/04/18	28		38,1
				26/04/18	28		39,4
000000835	3	LAJE	29/03/18	06/04/18	08	145	37,8
				26/04/18	28		44,2
				26/04/18	28		44,9
000000836	2	LAJE	29/03/18	26/04/18	28	150	39,6
				26/04/18	28		38,8
000000837	2	LAJE	29/03/18	26/04/18	28	155	43,5
				26/04/18	28		42,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/06/2018