



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/01/2017 a 24/01/2017

Cliente: CRISRETELI RESIDENCE EMPR
Obra: CRISRETELI RESIDENCE - PEDIDO DE COMPRA
5479/16

Endereço: ESQUINA DA AV. COBACABANA COM A RUA OURO

Contrato

063598

Certificado N°

060627

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10760

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	FUNDACAO	Natural	Brita	PN	PL
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000044662	4	FUNDACAO	24/01/17	31/01/17	07	110	22,3
				31/01/17	07		20,0
				21/02/17	28		30,6
				21/02/17	28		30,6
000044663	4	FUNDACAO	24/01/17	31/01/17	07	120	23,7
				31/01/17	07		22,5
				21/02/17	28		30,5
				21/02/17	28		28,2
000044665	2	FUNDACAO	24/01/17	21/02/17	28	120	30,2
				21/02/17	28		28,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

31/03/2017