



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/01/2017 a 03/01/2017

Cliente: MARCELA DE ALMEIDA GOMES  
Obra: RESIDENCIAL  
Endereço: RUA ERICO VERISSIMO 14

**Contrato**

065295

**Certificado N°**

060278

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15072

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 - RS	140+/-20	SAPATA BALDRAME	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010421	2	SAPATA BALDRAME	03/01/17	31/01/17	28	130	42,4
				31/01/17	28		39,5
000010422	2	SAPATAS BALDRAME	03/01/17	31/01/17	28	100	30,9
				31/01/17	28		30,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/02/2017