



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/04/2017 a 06/04/2017

Cliente: TELT ENGENHARIA EIRELI -
Obra: 089 - AUDITORIO SESI / ARACRUZ-ES
Endereço: RUA: EPHIFANIO PONTIN N° 985

Contrato

064982

Certificado N°

061719

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13295

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000237	2	LAJE	06/04/17	04/05/17	28	120	38,0
				04/05/17	28		35,8
000000238	2	LAJE	06/04/17	04/05/17	28	130	40,1
				04/05/17	28		37,7
000000241	2	LAJE	06/04/17	04/05/17	28	130	39,5
				04/05/17	28		38,4
000000242	2	LAJE	06/04/17	04/05/17	28	130	38,2
				04/05/17	28		37,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/05/2017