



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/03/2017 a 21/03/2017

Cliente: MARCO ANTONIO MASIOLI
Obra: ED.AURORA MASIOLI
Endereço: RUA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES 1

Contrato

065164

Certificado N°

061429

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15263

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000078467	2	LAJE	21/03/17	18/04/17	28	150	39,3
				18/04/17	28		37,8
000078470	2	LAJE	21/03/17	18/04/17	28	150	36,3
				18/04/17	28		36,8
000078473	2	LAJE	21/03/17	18/04/17	28	140	42,1
				18/04/17	28		40,8
000078476	2	LAJE	21/03/17	18/04/17	28	130	35,1
				18/04/17	28		38,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/05/2017