



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/06/2018 a 08/06/2018

Cliente: RESIDENCIAL MAR DA GALILE
Obra: RESID.MAR DA GALILEIA
Endereço: RUA SAO PAULO S/N LT15 QD A LOT.JARDIM R

Contrato

065212

Certificado N°

066237

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15519

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40RS	100+-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016597	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	05 28	125	21,7 50,1
000016599	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	05 28	120	23,7 42,5
000016601	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	05 28	115	26,3 44,8
000016604	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	05 28	110	27,8 50,2
000016605	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	05 28	120	25,9 43,4
000016606	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	05 28	110	27,7 45,3
000016608	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	05 28	125	25,3 45,0
000016609	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	05 28	115	28,7 46,1
000016610	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	05 28	120	25,0 45,4
000016614	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	05 28	125	30,5 44,6
000016618	2	LAJE	08/06/18	13/06/18 06/07/18	05 28	115	29,3 47,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/09/2018