



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/08/2017 a 30/08/2017

Cliente: FL CANAL CONSTRUTORA SCP
Obra: EDIFÍCIO ISABELA LTDA SCP
Endereço: RUA MARIA DE PAIVA 193

Contrato

066147

Certificado N°

063321

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14811

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001754	2	LAJE	30/08/17	04/09/17 27/09/17	05 28	140	20,0 41,8
000001755	2	LAJE	30/08/17	04/09/17 05/09/17	05 06	145	19,0 21,0
000001757	2	LAJE	30/08/17	04/09/17 27/09/17	05 28	130	21,2 34,6
000001759	2	LAJE	30/08/17	04/09/17 27/09/17	05 28	135	20,0 48,1
000001762	2	LAJE	30/08/17	04/09/17 05/09/17	05 06	140	17,0 20,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/04/2018