



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 13/05/2017 a 13/05/2017

Cliente: CONSTRUTORA JRN LTDA
Obra: OBRA 128 - TERMINAL PESQUEIRO DE ITAIPAVA - ITAPEM
Endereço: TERMINAL PESQUEIRO

Contrato

066410

Certificado N°

061973

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15279

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 - RS	230+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	SP
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000002599	4	ESTACA	13/05/17	22/05/17	09	270	37,4
				22/05/17	09		38,3
				10/06/17	28		53,1
				10/06/17	28		48,9
000002600	4	ESTACA	13/05/17	22/05/17	09	270	40,3
				22/05/17	09		39,3
				10/06/17	28		47,7
				10/06/17	28		52,0
000002602	4	ESTACAS	13/05/17	22/05/17	09	270	39,9
				22/05/17	09		37,0
				10/06/17	28		46,8
				10/06/17	28		48,8
000002603	4	ESTACAS	13/05/17	22/05/17	09	280	39,2
				22/05/17	09		37,2
				10/06/17	28		52,1
				10/06/17	28		49,9
000002605	2	ESTACAS	13/05/17	22/05/17	09	270	37,4
				22/05/17	09		38,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Eivaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/05/2019