



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 13/06/2017 a 13/06/2017

Cliente: CONSTRUTORA JRN LTDA
Obra: OBRA 128 - TERMINAL PESQUEIRO DE ITAIPAVA - ITAPEM
Endereço: TERMINAL PESQUEIRO

Contrato

066410

Certificado N°

062424

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15280

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	230+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	SP
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000002896	2	ESTACA	13/06/17	20/06/17	07	240	42,6
				20/06/17	07		39,0
000002897	2	ESTACA	13/06/17	20/06/17	07	240	39,5
				20/06/17	07		41,9
000002898	2	ESTACA	13/06/17	20/06/17	07	230	36,5
				20/06/17	07		39,5
000002899	2	ESTACA	13/06/17	20/06/17	07	240	36,5
				20/06/17	07		37,9
000002900	2	ESTACA	13/06/17	20/06/17	07	230	37,8
				20/06/17	07		38,5
000002901	2	ESTACA	13/06/17	20/06/17	07	230	37,6
				20/06/17	07		39,7
000002902	1	ESTACA	13/06/17	20/06/17	07	240	37,9
000002903	2	ESTACA	13/06/17	20/06/17	07	240	38,2
				20/06/17	07		36,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/05/2019