



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/04/2018 a 10/04/2018

Cliente: CONSTRUTORA JRN LTDA
Obra: OBRA 128 - TERMINAL PESQUEIRO DE ITAIPAVA -
ITAPEM

Endereço: TERMINAL PESQUEIRO

Contrato

066410

Certificado N°

065885

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15277

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III - 40 - RS	160+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005063	2	LAJE	10/04/18	08/05/18	28	150	43,3
				08/05/18	28		43,1
000005064	2	LAJE	10/04/18	08/05/18	28	170	45,5
				08/05/18	28		44,6
000005065	2	LAJE	10/04/18	08/05/18	28	180	41,9
				08/05/18	28		40,8
000005067	2	LAJE	10/04/18	08/05/18	28	150	42,0
				08/05/18	28		41,2
000005068	2	LAJE	10/04/18	08/05/18	28	160	41,3
				08/05/18	28		43,6
000005069	2	LAJE	10/04/18	08/05/18	28	170	44,7
				08/05/18	28		43,2
000005070	2	LAJE	10/04/18	08/05/18	28	160	42,0
				08/05/18	28		44,8
000005071	2	LAJE	10/04/18	08/05/18	28	170	41,1
				08/05/18	28		40,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/05/2019