



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/06/2018 a 06/06/2018

Cliente: CONSTRUTORA JRN LTDA  
Obra: OBRA 128 - TERMINAL PESQUEIRO DE ITAIPAVA -  
ITAPEM

Endereço: TERMINAL PESQUEIRO

**Contrato**

066410

**Certificado N°**

066447

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15277

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III - 40 - RS	160+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005495	2	LAJE	06/06/18	04/07/18	28	160	41,6
				04/07/18	28		42,0
000005498	2	LAJE	06/06/18	04/07/18	28	160	41,3
				04/07/18	28		43,9
000005499	2	LAJE	06/06/18	04/07/18	28	170	50,4
				04/07/18	28		49,3
000005504	2	LAJE	06/06/18	04/07/18	28	170	51,2
				04/07/18	28		50,4
000005505	2	LAJE	06/06/18	04/07/18	28	180	48,0
				04/07/18	28		45,1
000005508	2	LAJE	06/06/18	04/07/18	28	170	48,4
				04/07/18	28		46,1
000005509	2	LAJE	06/06/18	04/07/18	28	180	49,1
				04/07/18	28		50,2
000005517	2	LAJE	06/06/18	04/07/18	28	170	46,4
				04/07/18	28		44,3
000005519	2	LAJE	06/06/18	04/07/18	28	180	47,0
				04/07/18	28		46,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo José Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

28/05/2019