



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/07/2018 a 19/07/2018

Cliente: CONSTRUTORA JRN LTDA
Obra: OBRA 128 - TERMINAL PESQUEIRO DE ITAIPAVA -
ITAPEM
Endereço: TERMINAL PESQUEIRO

Contrato

066410

Certificado N°

066669

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15277

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III - 40 - RS	160+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005900	3	LAJE	19/07/18	26/07/18	07	170	39,3
				16/08/18	28		50,9
				16/08/18	28		50,5
000005902	3	LAJE	19/07/18	26/07/18	07	170	33,6
				16/08/18	28		48,7
				16/08/18	28		53,6
000005903	3	LAJE	19/07/18	26/07/18	07	160	36,5
				16/08/18	28		51,8
				16/08/18	28		49,5
000005904	3	LAJE	19/07/18	26/07/18	07	170	31,2
				16/08/18	28		47,4
				16/08/18	28		46,7
000005905	2	LAJE	19/07/18	26/07/18	07	160	39,0
				16/08/18	28		53,3
000005907	3	LAJE	19/07/18	26/07/18	07	180	38,3
				16/08/18	28		49,2
				16/08/18	28		44,5
000005908	3	LAJE	19/07/18	26/07/18	07	180	33,9
				16/08/18	28		42,0
				16/08/18	28		47,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/05/2019