



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/05/2017 a 15/05/2017

Cliente: F C M CONSTRUTORA E INCOR
Obra: OBRA: JD DA PENHA
Endereço: RUA TUPINAMBAS, 485

Contrato

AC7407

Certificado N°

062311

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15106

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000079117	2	ESTACA	15/05/17	12/06/17	28	250	36,1
				12/06/17	28		38,1
000079122	2	ESTACA	15/05/17	12/06/17	28	240	37,7
				12/06/17	28		39,7
000079126	2	ESTACA CONTENCAO	15/05/17	12/06/17	28	250	40,0
				12/06/17	28		37,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

12/07/2017