



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/10/2018 a 24/10/2018

Cliente: VIX ONE EMPREENDIMENTOS I
Obra: GRAND PARC RESIDENCIAL
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 58

Contrato

AC7768

Certificado N°

068049

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15498

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|----|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 40,0 | CPIII-40 RS | FLOW | REFORCO | Natural | Brita | PL | SP |
| | | | | Areia | 0 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000006875 | 1 | REFORCO | 24/10/18 | 31/10/18 | 07 | 685 | 20,8 |
| 000006890 | 1 | ESTACA | 24/10/18 | 31/10/18 | 07 | 735 | 33,1 |
| 000006893 | 1 | REFORCO | 24/10/18 | 31/10/18 | 07 | 700 | 25,6 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/11/2018