



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/03/2018 a 29/03/2018

Cliente: EMPREENDIMENTO PRAIA DE I
Obra: ED. CITY OFF LAWTON
Endereço: ROD.DO SOL S/N LOTE 4 E 5 QD30

Contrato

069408

Certificado N°

065491

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15484

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015733	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	130	31,1
000015734	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	150	29,3
000015735	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	140	28,2
000015738	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	110	36,1
000015739	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	130	30,1
000015741	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	120	31,5
000015743	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	130	30,3
000015744	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	125	31,9
000015747	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	120	30,4
000015749	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	140	30,5
000015752	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	110	28,0
000015753	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	120	28,2
000015754	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	110	29,7
000015757	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	140	28,5
000015763	1	LAJE	29/03/18	03/04/18	5	140	30,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

04/04/2018