



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 18/05/2018 a 18/05/2018

Cliente: EMPREENDIMENTO PRAIA DE I
Obra: ED. CITY OFF LAWTON
Endereço: ROD.DO SOL S/N LOTE 4 E 5 QD30

Contrato

069408

Certificado N°

066027

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15484

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016322	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	100	30,6 52,7
000016323	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	110	32,5 50,0
000016324	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	115	31,4 52,8
000016325	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	125	27,0 49,0
000016326	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	125	30,8 55,3
000016328	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	140	28,6 54,0
000016329	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	115	28,0 52,0
000016331	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	110	30,3 55,6
000016334	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	115	30,2 52,3
000016338	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	140	29,0 46,4
000016340	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	110	32,1 57,9
000016341	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	100	30,7 55,1
000016342	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	110	31,5 53,8
000016344	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	130	23,5 48,7
000016347	2	LAJE	18/05/18	23/05/18 15/06/18	05 28	130	25,2 53,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

18/06/2018