



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/06/2018 a 29/06/2018

Cliente: EMPREENDIMENTO PRAIA DE I  
Obra: ED. CITY OFF LAWTON  
Endereço: ROD.DO SOL S/N LOTE 4 E 5 QD30

**Contrato**

069408

**Certificado N°**

066440

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15484

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016865	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	130	22,9
000016866	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	140	23,0
000016867	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	125	22,1
000016868	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	115	21,1
000016870	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	110	21,1
000016871	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	115	20,8
000016872	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	130	20,1
000016873	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	120	20,0
000016874	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	140	20,9
000016876	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	125	18,7
000016877	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	120	19,8
000016878	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	130	18,5
000016879	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	110	20,1
000016880	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	115	21,1
000016881	1	LAJE	29/06/18	04/07/18	05	100	23,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

24/07/2018