



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/08/2018 a 09/08/2018

Cliente: EMPREENDIMENTO PRAIA DE I
Obra: ED. CITY OFF LAWTON
Endereço: ROD.DO SOL S/N LOTE 4 E 5 QD30

Contrato

069408

Certificado N°

066907

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15484

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017318	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	110	22,8
000017319	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	115	22,1
000017320	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	120	23,3
000017322	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	110	21,9
000017323	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	120	25,2
000017324	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	130	24,4
000017325	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	125	22,9
000017326	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	110	23,4
000017328	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	120	22,0
000017331	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	110	23,0
000017332	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	115	23,9
000017333	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	120	23,6
000017334	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	130	22,3
000017336	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	120	21,7
000017337	1	LAJE	09/08/18	15/08/18	06	125	20,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/08/2018