



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/07/2022 a 05/07/2022

Cliente: J.A.BAGGIO CONSTRUCOES LT
Obra: HOSPITAL MERIDIONAL
Endereço: AV MERIDIONAL 200

Contrato

091523

Certificado N°

089130

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16852

Lançamento:Convencional

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|-----|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 5,0 | CPIII-40 RS | 160+/-30 | ARGAMASSA | Natural | Brita | PR | IAR |
| | | | | Areia Fina | - | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000034399 | 2 | ARGAMASSA | 05/07/22 | 02/08/22 | 28 | 160 | 15,8 |
| | | | | 02/08/22 | 28 | | 15,9 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/01/2023