



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/12/2017 a 08/12/2017

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E  
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA  
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

**Contrato**

AC7550

**Certificado N°**

064629

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:14794

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado   |        | Aditivo |   |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
|           |                 |                 |                    | Miúdo      | Graúdo | 1       | 2 |
| 35,0      | CP III - 40 RS  | 100+/-20        | FUNDACAO           | Natural    | Brita  | PL      |   |
|           |                 |                 |                    | Areia Medi | 0,1    |         |   |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000002877   | 2         | FUNDACAO                 | 08/12/17      | 05/01/18     | 28           | 140             | 43,0              |
|             |           |                          |               | 05/01/18     | 28           |                 | 42,3              |
| 000002878   | 2         | FUNDACAO                 | 08/12/17      | 05/01/18     | 28           | 135             | 51,5              |
|             |           |                          |               | 05/01/18     | 28           |                 | 49,1              |
| 000002881   | 2         | FUNDACAO                 | 08/12/17      | 05/01/18     | 28           | 130             | 45,5              |
|             |           |                          |               | 05/01/18     | 28           |                 | 47,8              |

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/10/2018