



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/07/2018 a 05/07/2018

Cliente: SPE SPAZIO MOREIRA LIMA E
Obra: OBRA 151 - SPAZIO MOREIRA LIMA
Endereço: AVENIDA CARLOS MOREIRA LIMA, 481 // 51.

Contrato

AC7550

Certificado N°

066736

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15830

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005057	2	PISO	05/07/18	02/08/18	28	115	46,1
				02/08/18	28		44,7
000005058	2	PISO	05/07/18	02/08/18	28	120	46,1
				02/08/18	28		46,4
000005064	2	PISO	05/07/18	02/08/18	28	140	42,4
				02/08/18	28		42,3
000005065	2	PISO	05/07/18	02/08/18	28	135	44,6
				02/08/18	28		44,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/10/2018