



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/10/2017 a 31/10/2017

Cliente: ENTAP ENGENHARIA E CONSTR
Obra: ANDINA-COCA COLA
Endereço: ROD. AMARAL PEIXOTO, S/N KM 110 LT 06 A

Contrato

070305

Certificado N°

047354

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10574

Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS	70+/-10	ESTRUTURAS	Natural	Brita	PN	PR
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005427	2	ESTRUTURAS	26/10/17	23/11/17	28	60	27,3
				23/11/17	28		25,1
000005429	1	SAPATA	26/10/17	23/11/17	28	180	26,6
000005430	1	SAPATA	26/10/17	23/11/17	28	80	25,0
000005432	2	SAPATA	26/10/17	23/11/17	28	80	25,9
				23/11/17	28		26,9
000005434	2	SAPATA	26/10/17	23/11/17	28	70	25,1
				23/11/17	28		26,0
000005435	2	SAPATA	26/10/17	23/11/17	28	70	26,1
				23/11/17	28		33,0
000005436	1	SAPATA	26/10/17	23/11/17	28	70	25,2
000005460	2	SAPATA	28/10/17	25/11/17	28	70	26,3
				25/11/17	28		27,6
000005480	1	SAPATA	31/10/17	28/11/17	28	80	25,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues

Resp.Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

09/01/2018