



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/06/2018 a 27/06/2018

Cliente: CONDOMINIO DO EDIFICIO RE
Obra: CONDOMINIO DO EDIFICIO RECANTO DAS ROCHAS
Endereço: RUA E S/Nº, QUADRA 15

Contrato

070554

Certificado Nº

066513

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15053

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005705	2	LAJE	27/06/18	04/07/18	7	110	28,1
				04/07/18	7		26,4
000005706	2	LAJE	27/06/18	04/07/18	7	110	24,4
				04/07/18	7		23,4
000005707	2	LAJE	27/06/18	04/07/18	7	150	26,6
				04/07/18	7		27,3
000005708	2	LAJE	27/06/18	04/07/18	7	150	24,2
				04/07/18	7		25,4
000005709	2	LAJE	27/06/18	04/07/18	7	130	26,6
				04/07/18	7		24,6
000005710	2	LAJE	27/06/18	04/07/18	7	110	24,9
				04/07/18	7		24,8
000005711	2	LAJE	27/06/18	04/07/18	7	140	24,1
				04/07/18	7		23,8
000005712	2	LAJE	27/06/18	04/07/18	7	130	24,8
				04/07/18	7		23,5
000005713	2	LAJE	27/06/18	04/07/18	7	150	26,5
				04/07/18	7		27,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²OBRA

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

12/07/2018