



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/07/2019 a 01/08/2019

Cliente: ILHA DE VENEZA RESIDENCE
Obra: ILHA DE VENEZA
Endereço: ROD.DO SOL LOTE 22 QD21

Contrato

070626

Certificado N°

072094

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16239

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	DIVERSOS	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022141	2	DIVERSOS	25/07/19	22/08/19 22/08/19	28 28	130	37,8 35,4
000022154	2	FUNDACAO	26/07/19	23/08/19 23/08/19	28 28	100	47,8 48,1
000022155	2	FUNDACAO	26/07/19	23/08/19 23/08/19	28 28	100	43,9 42,6
000022156	2	FUNDACAO	26/07/19	23/08/19 23/08/19	28 28	80	42,5 41,1
000022159	2	FUNDACAO	26/07/19	23/08/19 23/08/19	28 28	100	42,8 48,5
000022171	2	FUNDACAO	29/07/19	26/08/19 26/08/19	28 28	120	44,5 42,8
000022177	2	FUNDACAO	30/07/19	27/08/19 27/08/19	28 28	110	42,5 46,2
000022207	2	DIVERSOS	31/07/19	28/08/19 28/08/19	28 28	180	36,4 39,2
000022216	2	SAPATA	01/08/19	29/08/19 29/08/19	28 28	100	43,3 46,7
000022219	2	SAPATA	01/08/19	29/08/19 29/08/19	28 28	70	42,5 45,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/09/2019