



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/08/2018 a 03/08/2018

Cliente: CONDOMINIO MAR DO CARIBE
Obra: OBRA MAR DO CARIBE
Endereço: AV. ESTUDANTE JOSE JULIO DE SOUZA S/N

Contrato

070759

Certificado N°

067166

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15351

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 100+/-20 | LAJE | Natural | Brita 0,1 | PL | |
| | | | | Areia Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000017247 | 2 | LAJE | 02/08/18 | 30/08/18 30/08/18 | 28 28 | 130 | 45,8 43,5 |
| 000017248 | 2 | LAJE | 02/08/18 | 30/08/18 30/08/18 | 28 28 | 125 | 43,0 39,3 |
| 000017249 | 2 | LAJE | 02/08/18 | 30/08/18 30/08/18 | 28 28 | 120 | 38,9 44,1 |
| 000017251 | 2 | LAJE | 02/08/18 | 30/08/18 30/08/18 | 28 28 | 115 | 44,8 47,4 |
| 000017252 | 2 | LAJE | 02/08/18 | 30/08/18 30/08/18 | 28 28 | 110 | 45,4 46,1 |
| 000017253 | 2 | LAJE | 02/08/18 | 30/08/18 30/08/18 | 28 28 | 120 | 45,4 45,4 |
| 000017254 | 2 | LAJE | 02/08/18 | 30/08/18 30/08/18 | 28 28 | 115 | 40,9 43,8 |
| 000017255 | 2 | LAJE | 02/08/18 | 30/08/18 30/08/18 | 28 28 | 120 | 42,6 43,5 |
| 000017256 | 2 | LAJE | 02/08/18 | 30/08/18 30/08/18 | 28 28 | 120 | 43,0 43,0 |
| 000017266 | 2 | LAJE | 03/08/18 | 31/08/18 31/08/18 | 28 28 | 120 | 42,5 40,0 |
| 000017269 | 2 | LAJEW | 03/08/18 | 31/08/18 31/08/18 | 28 28 | 130 | 42,5 42,8 |
| 000017271 | 2 | LAJE | 03/08/18 | 31/08/18 31/08/18 | 28 28 | 120 | 46,2 44,8 |
| 000017285 | 2 | LAJE | 03/08/18 | 31/08/18 31/08/18 | 28 28 | 135 | 39,1 39,9 |
| 000017287 | 1 | LAJE | 03/08/18 | 31/08/18 | 28 | 120 | 43,6 |
| 000017288 | 2 | LAJE | 03/08/18 | 31/08/18 31/08/18 | 28 28 | 130 | 39,2 39,7 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/10/2018